

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Características	Unidade	Valor Inferior	Valor Nominal	Valor Superior
Gramatura	g/m ²	72	80	88
Largura	m	1.24	1.30	1.37
Rendimento	m/kg	8.33	9.62	11.25
Composição	100% VISCOSE			

Certificações



Comentários adicionais sobre as especificações técnicas

Obs.: Largura considerada de orela a orela.

ARTIGO SUJEITO À ENCOLHIMENTO DE ATÉ 12%.

NCM

Cru	Off, Branco e Similares	Tintos	Estampados
5516.11.00	5516.11.00	5516.12.00	5516.14.00

ESTABILIDADE DIMENSIONAL

Encolhimento após lavagem manual e secagem na horizontal (%)	Comprimento (%)	Largura (%)
	12	12

Comentários adicionais sobre estabilidade dimensional

Obs.: Não recomendamos lavagem e secagem em máquina.







Não deixar a roupa suja junta em local fechado por muito tempo, sempre manter separadas em local fresco

Separar por cores claras e escuras.

Usar sabão neutro.

Não torcer.

MODO DE LAVAGEM

 - somente a mão - temperatura máxima de 40°C	 - não alvejar não branquear	 - não secar em tambor	 - secagem na horizontal	 - não passar	 - não limpar a seco
--	---	--	--	---	--

Nota -Tamanho mínimo 16mm² de área, a partir de 4 mm de altura, com igual destaque, facilmente legíveis e claramente visíveis. A área referida é obtida através de medição das extremidades dos símbolos, onde estas formem um quadrado imaginário de 16mm².

Os símbolos devem aparecer na seguinte ordem: lavagem, alveijamento, secagem, passadoria e limpeza seco profissional.

ARMAZENAMENTO

- Não bater as pontas do tecido (não bater de topo).
- Manter a embalagem das peças até o seu uso final.
- Deve ser sempre mantida a identificação das peças.
- Os rolos de tecido não devem ser armazenados expostos a luz.
- Separar por lote.

OBSERVAÇÕES GERAIS

- Retirar o excesso de água sem torcer, artigo amarrota com facilidade;
- O modo de lavagem é realizado sobre o tecido, porém após o tecido confeccionado deve ser avaliado (aspecto da roupa, utilização de outros tecidos, utilização de entretelas, etc);
- Serão aceitas reclamações no período de 15 dias após a data de emissão da Nota Fiscal; Devido a construção da base, desenhos listrados são sujeitos á desenho torto.
- Não misturar lotes;
- Todos os testes citados acima foram realizados através de normas NBR, ISO e/ou AATCC.

Elaborado por Sara Almeida: Qualidade / Kalimo
Aprovado por Murilo Garcia: Responsável Técnico