

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

| Características | Unidade | Valor Inferior | Valor Nominal | Valor Superior |
|-----------------|--|----------------|---------------|----------------|
| Gramatura | g/m ² | 126 | 140 | 154 |
| Largura | m | 1.24 | 1.30 | 1.37 |
| Rendimento | m/kg | 4.76 | 5.50 | 6.43 |
| Composição | 66% POLIAMIDA 24% POLIESTER 10% ELASTANO | | | |

Comentários adicionais sobre as especificações técnicas

Largura considerada de orela a orela.

TEMPO DE DESCANSO 24 HORAS

ARTIGO SUJEITO A ENCHARUTAMENTO.

NCM

| Cru | Off, Branco e Similares | Tintos | Estampados |
|------------|-------------------------|------------|------------|
| 6004.10.31 | 6004.10.31 | 6004.10.32 | 6004.10.34 |

ESTABILIDADE DIMENSIONAL

| Encolhimento após lavagem manual e secagem em varal (%) | Comprimento (%) | Largura (%) |
|---|-----------------|-------------|
| | 5 | 5 |

Comentários adicionais sobre estabilidade dimensional

O valor de encolhimento é uma média entre os lotes produzidos, podendo sofrer alterações.

Não deixar a roupa suja junta em local fechado por muito tempo, sempre manter separadas em local fresco e arejado.

Separar por cores claras e escuras. Usar sabão neutro. Não torcer.

MODO DE LAVAGEM

| | | | | | |
|--|---|--|---|---|---|
|  - somente a mão - temperatura máxima de 40°C |  - não alvejar não branquear |  - não secar em tambor |  - secagem em varal |  - temperatura máxima da base do ferro a 110°C vapor pode causar danos irreversíveis |  - limpeza a seco profissional em tetracloretileno e todos os solventes listados para o símbolo F - processo suave |
|--|---|--|---|---|---|

Nota - Tamanho mínimo 16mm² de área, a partir de 4 mm de altura, com igual destaque, facilmente legíveis e claramente visíveis.

A área referida é obtida através de medição das extremidades dos símbolos, onde estas formem um quadrado imaginário de 16 mm².

Os símbolos devem aparecer na seguinte ordem: lavagem, alvejamento, secagem, passadoria e limpeza seco profissional.

ARMAZENAMENTO

- Não bater as pontas do tecido (não bater de topo).
- Manter a embalagem das peças até o seu uso final.
- Deve ser sempre mantida a identificação das peças.
- Os rolos de tecido não devem ser armazenados expostos a luz.
- Separar por lote.

OBSERVAÇÕES GERAIS

- O modo de lavagem é realizado sobre o tecido, porém após o tecido confeccionado deve ser avaliado (aspecto da roupa, utilização de outros tecidos, utilização de entreteias, etc).
- Tomar cuidado com o contato do tecido com superfícies abrasivas, pode puxar fio.
- Não misturar lotes.
- Serão aceitas reclamações no período de 15 dias após a data de emissão da Nota Fiscal.
- Todos os testes citados acima foram realizados através de normas NBR, ISO e/ou normas internas.

Elaborado por Sara Almeida: Qualidade / Kalimo
Aprovado por Murilo Garcia: Responsável Técnico